# Formolene® L62608

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Formosa Plastics Corporation | **الفئة** | LLDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Formolene® L62608 هو درجة منخفضة الكثافة خطية مصنوعة باستخدام تكنولوجيا الطور الغازي. تم تصميم الراتينج للحقائب الثقيلة وأكياس الشحن. Formolene® L62608 يلبي جميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للالتصاق | - | - |
| **الميزات** | كثافة منخفضة | - | - |
| **الاستخدامات** | أكياس شديدة التحمل | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة النفخ<br>بثق الأفلام | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.926 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.80 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **سمك الفيلم - المُختبر** | 25 µm | 0.9843 mil | - |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 32.4 MPa | 4699.23 psi | - |
| | 22.6 MPa | 3277.86 psi | - |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 490 % | - | - |
| | 700 % | - | - |
| **صدمة السقوط الحر (Dart Drop)** | 100 g | 3.53 oz | ASTM D1709 |
| **قوة التمزق إلمندورف** | | - | ASTM D1922 |
| | 250 g | 8.82 oz | - |
| | 650 g | 22.93 oz | - |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللمعان** | 25 | - | ASTM D523 |
| **الضبابية (Haze)** | 28 % | - | ASTM D1003 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نسبة النفخ** | 2.5:1 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.