Formolene® 6502A

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® 6502A هو بوليمر مشترك متوسط التأثير مع توازن ممتاز بين المتانة والصلابة. إنه مناسب للزجاجات والمكونات المصبوبة بالنفخ، والألواح السميكة للحاويات والمكونات المشكلة بالحرارة، والبثق الجانبي بما في ذلك الألواح المموجة. يفي Formolene® 6502A بجميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين ومكونات المواد المخصصة للاستخدام المباشر مع الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مقاومة صدمات متوسطة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	زجاجات	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	-
	حاويات مصنعة بالتشكيل الحراري	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق بثق المظهر	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.2 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	95	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.2 MPa	3800.0 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	91 J/m لا يوجد كسر	- 1.7 ft·lb/in -	ASTM D256A - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.