Formolene® 6600A

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® 6600A هو بوليمر مشترك عالي التأثير مع توازن ممتاز بين المتانة والصلابة. إنه مناسب لبرامج التركيب بالإضافة إلى الزجاجات والمكونات المقولبة بالنفخ ، والصفائح ذات القياس الثقيل للحاويات والمكونات المشكلة بالحرارة وبثق المقاطع الجانبية. Formolene® 6600A يفي بجميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520 ، والتي تغطي الاستخدام الآمن للمواد المصنوعة من البولي أوليفين ومكونات المواد المخصصة للاستخدام المباشر مع الأطعمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E205741-100071667	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	الخلط	-	-
	مظاهر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ورقة حاويات مصنعة بالتشكيل الحراري	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ الخلط بثق التشكيل الحراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	25.2 MPa	3654.96 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1070 MPa	155190.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	85 J/m	1.59 ft·lb/in	-
	110 J/m	2.06 ft·lb/in	-
	130 J/m	2.43 ft·lb/in	-
	لا يوجد كسر	-	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.