Formolon® 10

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-10 هو راتينج تشتيت PVC هوموبوليمر بوزن جزيئي متوسط مع محتوى منخفض من المواد الخافضة للتوتر السطحي المتبقية. يُظهر البلاستيسول المُعد باستخدام F-10 لزوجة معجون منخفضة بالإضافة إلى وضوح ممتاز وثبات حراري. تشمل التطبيقات طبقة التآكل لأرضيات الألواح، ورغوة النفخ الكيميائي منخفضة الكثافة، وطلاء الجدائل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مخلفات منخفضة	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	الأرضيات	-	-
	رغوة	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	68.0	-	-
اللزوجة الكامنة	0.98	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.30	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	-
	Pa·s 4.50	-	-
	Pa·s 6.00	-	-
لزوجة سيفرز	Pa·s 8.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 70	F° 158.0	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.5	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.