Formolon® 113

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير F-113 في المقام الأول لتلبية متطلبات المعالجة الخاصة بمصنعي بلاط الفينيل المركب (VCT). بالإضافة إلى صناعة بلاط الأرضيات الفينيل، حقق F-113 نجاحًا في الطلاءات الواقية والقابلة للتقشير.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء الأرضيات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.56 g/cm³	-	ASTM D1895A
قيمة K	48.0	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى خلات الفينيل	13.0 %wt	-	-
اللزوجة الكامنة	0.48	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	1.55	-	-
تحليل الغربال	100 %	-	ASTM D1921

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	0.30 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.