Formolon® 24A

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-24A عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر متجانس PVC بوزن جزيئي منخفض تم تطويره في المقام الأول للاستخدام في المركبات الموسعة كيميائيًا بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى التي تتطلب تبلورًا سريعًا وتطويرًا للخصائص الفيزيائية في درجة حرارة منخفضة. في الأنظمة الموسعة، يُظهر المنتج هيكل خلية موحدًا جيدًا في مجموعة متنوعة من التركيبات وظروف المعالجة. يتميز F24A أيضًا بأنه يُظهر لزوجة بلاستيسول جيدة وثبات اللزوجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت هلام سريع هوموبوليمر وزن جزيئي منخفض لزوجة متوسطة	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	65.0	-	-
اللزوجة الكامنة	0.90	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.15	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	-
	Pa·s 7.00	-	-
	Pa·s 12.5	-	-
لزوجة سيفرز	Pa·s 7.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 68	F° 154.4	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.8	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.30	-	ASTM D3030

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 16.2	psi 2349.62	ASTM D638

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 20	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.