# Formolon® 260

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Formosa Plastics Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

F-260 عبارة عن راتينج مزج بلاستيسول بوليمر متجانس PVC ذو حجم جسيمات دقيقة. فهو يجمع بين خصائص الاندماج الممتازة، ولزوجة البلاستيسول المنخفضة بالإضافة إلى التوحيد من دفعة إلى أخرى. بالاشتراك مع راتينج التشتيت، تم استخدام F-260 بنجاح في الطبقات العلوية والرغوة المنفوخة كيميائيًا وعمليات القولبة المختلفة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | هومو‌بوليمر<br>لزوجة منخفضة<br>وزن جزيئي متوسط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | خلط<br>تطبيقات الطلاء<br>رغوة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة الظاهرية** | 0.57 g/cm³ | - | ASTM D1895A |
| **قيمة K** | 63.0 | - | - |
| **متوسط حجم الجسيمات** | 35 µm | 1.38 mil | - |
| **اللزوجة الكامنة** | 0.87 | - | ASTM D1243 |
| **اللزوجة النسبية** | 2.10 | - | - |
| **تحليل الغربال** | | - | ASTM D1921 |
| | 100 % | - | - |
| | 97 % | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المتطايرة** | 0.50 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.