Formolon® 265

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-265 عبارة عن راتينج مزج بلاستيسول بوليمر مشترك من كلوريد البولي فينيل وأسيتات الفينيل ذو حجم جسيمات دقيقة. تم تصميم المنتج للاستخدام في التطبيقات التي يكون فيها التبلور والاندماج السريع مطلبًا، نظرًا لانخفاض درجات حرارة المعالجة. عند استخدامه مع راتينج تشتيت البوليمر المشترك، تم استخدام F-265 بنجاح في دعم السجاد، والمواد المانعة للتسرب للسيارات والطلاءات السفلية بالإضافة إلى الحصائر الواقية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات بطانة السجاد تطبيقات الطلاء مانعات التسرب	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.60 g/cm³	-	ASTM D1895A
قيمة K	63.0	-	-
محتوى خلات الفينيل	5.0 %wt	-	-
متوسط حجم الجسيمات	35 µm	1.38 mil	-
اللزوجة الكامنة	0.85	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	1.95	-	-
تحليل الغربال		-	ASTM D1921
	100 %	-	-
	97 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	0.30 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.