# Formolon® 34

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Formosa Plastics Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

F-34 عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر متجانس PVC بوزن جزيئي متوسط تم تطويره في المقام الأول للاستخدام في مركب موسع كيميائيًا. في الأنظمة الموسعة، يُظهر المنتج هيكل خلية موحدًا جيدًا في مجموعة متنوعة من التركيبات وعلى نطاق واسع من ظروف المعالجة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابل للتشتت<br>هوموبوليمر<br>وزن جزيئي متوسط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قيمة K** | 67.0 | - | - |
| **اللزوجة الكامنة** | 0.96 | - | ASTM D1243 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللزوجة النسبية** | 2.25 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة بروكفيلد** | | - | - |
| | Pa·s 10.0 | - | - |
| | Pa·s 21.0 | - | - |
| **لزوجة سيفرز** | Pa·s 13.0 | - | - |
| **درجة حرارة الجل** | C° 67 | F° 152.6 | - |
| **المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول** | % 2.5 | - | ASTM D2222 |
| **المواد المتطايرة** | % 0.50 | - | ASTM D3030 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.