Formolon® 38

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-28 عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر متجانس PVC عالي الوزن الجزيئي والذي يُظهر لزوجة معجون منخفضة بالإضافة إلى محتوى منخفض من المواد الخافضة للتوتر السطحي المتبقية. تم تصميم هذا المنتج لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل الطلاء بالغمس والقولبة بالطين والقولبة الدورانية والمواد العضوية وغيرها من المجالات التي تكون فيها خصائص القوة العالية ضرورية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	قوة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مخلفات منخفضة	-	-
	لزوجة منخفضة	-	
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	طلاء قولبة دورانية قولبة الطين	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	75.0	-	-
اللزوجة الكامنة	1.2	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.65	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	Pa·s 4.50 Pa·s 7.00	- - -	- - -
لزوجة سيفرز	Pa·s 7.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 82	F° 179.6	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.4	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.