Formolon® 45

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-45 عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر مشترك من كلوريد الفينيل وأسيتات الفينيل مع لزوجة معجون منخفضة، وثبات حراري ممتاز، وخصائص اندماج سريعة. تم استخدام F-45 بنجاح في الرغوة المخفوقة ميكانيكيًا، ودعم السجاد الصلب، والرقائق، وطلاء الأقمشة، والمواد اللاصقة للتدفق، والمواد المانعة للتسرب، والعديد من التطبيقات الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابل للتشتت ثبات حراري جيد لزوجة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة بطانة السجاد طلاءات القماش رغوة Laminates مانعات التسرب	- - - - - - -	- - - - - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء Laminating	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	72.0	-	-
محتوى خلات الفينيل	7.0 wt%	-	-
اللزوجة الكامنة	1.1	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.50	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	9.00 Pa·s 13.5 Pa·s	- - -	- - -
لزوجة سيفرز	9.00 Pa·s	-	-
درجة حرارة الجل	61 C°	141.8 F°	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	2.0 %	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	0.40 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.