Formolon® 608

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F608 عبارة عن بوليمر متجانس PVC بوزن جزيئي منخفض ذو أهمية خاصة في التطبيقات الصلبة وقد اكتسب سمعة مستحقة لخلوه من المواد الهلامية وثبات اللون الحراري المبكر الاستثنائي. هذه الخصائص، جنبًا إلى جنب مع التوحيد الاستثنائي من دفعة إلى أخرى، جعلت F608 معيارًا على مستوى الصناعة للتركيبات الصلبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هومبوليمر	-	-
	هلام منخفض	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	
الاستخدامات	صيانة/إصلاح الأرضيات	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.58 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	56.0	-	-
التلوث	15	-	-
اللزوجة الكامنة	0.68	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	1.81	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		- - -	ASTM D1921 - -
	4.0 %		
	100 %		

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP1-16000	-	ASTM D1755
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.