Formolon® 616K

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F616K عبارة عن بوليمر متجانس PVC بوزن جزيئي متوسط منخفض ذو أهمية خاصة في التطبيقات الصلبة وقد اكتسب سمعة مستحقة لخلوه من المواد الهلامية وثبات اللون الحراري المبكر الاستثنائي. هذه الخصائص، جنبًا إلى جنب مع التوحيد الاستثنائي من دفعة إلى أخرى، جعلت F616K معيارًا على مستوى الصناعة للتركيبات الصلبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	غرض عام	-	-
	مظاهر	-	-
	رغوة هيكلية	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة معالجة الرغوة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.54 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	61.0	-	-
التلوث	15	-	-
اللزوجة الكامنة	0.78	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	1.95	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		- - -	ASTM D1921 - -
	4.0 %		
	100 %		

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP3-16000	-	ASTM D1755
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.