Formolon® 676H

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F676H عبارة عن بوليمر PVC متجانس ذو وزن جزيئي متوسط ومناسب للتطبيقات المرنة ومنخفض للغاية في المواد الهلامية ويحظى بقبول واسع في الأفلام الملدنة والألواح والقولبة بالنفخ. التطبيقات المقترحة: التلدين، الأفلام المرنة المنفوخة، عزل الأسلاك وتغليف اللحوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة هوموبوليمر هلام منخفض وزن جزيئي متوسط	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم تغليف المواد الغذائية ورقة تغليف الأسلاك	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ فيلم منفوخ الدرفلة	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.50 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	68.0	-	-
التلوث	15	-	-
اللزوجة الكامنة	0.94	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.24	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		- - -	ASTM D1921 - -
	3.0 %		
	100 %		

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP4-15000	-	ASTM D1755
عدد الجل	10.0	-	Internal Method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.