Formolon® 680

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F680 مناسب بشكل خاص للمعالجة من خلائط البودرة نظرًا لقدرته على امتصاص الملدنات بسرعة بغض النظر عن الوزن الجزيئي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا المنتج: خصائص كهربائية ممتازة، تلوث منخفض، محتوى هلامي منخفض، ثبات حراري ممتاز، خصائص فيزيائية عالية للمنتج النهائي، توحيد من دفعة إلى أخرى

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص كهربائية جيدة ثبات حراري جيد نقاء عالي هوموبوليمر هلام منخفض	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم غرض عام تطبيقات طبية/رعاية صحية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ الدرفلة بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.49 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	70.0	-	-
التلوث	15	-	-
محتوى الجل	10.0	-	Internal Method
اللزوجة الكامنة	1.0	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.37	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		- - -	ASTM D1921 - -
	3.0 %		
	100 %		

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP5-15000	-	ASTM D1755
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.