Formolon® 685

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F685 مناسب بشكل خاص للمعالجة من الخلطات المسحوقة نظرًا لقدرته على امتصاص الملدنات بغض النظر عن الوزن الجزيئي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا المنتج: خصائص كهربائية ممتازة تلوث منخفض محتوى هلامي منخفض ثبات حراري ممتاز خصائص فيزيائية عالية للمنتج النهائي توحيد من دفعة إلى أخرى التطبيقات المقترحة: البثق المرن، الأسلاك والكابلات، غلاف اللحوم والأفلام المنفوخة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	نقاء عالي	-	-
	هومو‌بوليمر	-	-
	هلام منخفض	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق بثق الأسلاك والكابلات	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.52 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	70.0	-	-
التلوث	20	-	-
اللزوجة الكامنة	1.0	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.37	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		- - -	ASTM D1921 - -
	2.0 %		
	100 %		

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP5-15000	-	ASTM D1755
عدد الجل	15.0	-	Internal Method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.