Formolon® KVF

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-KVF عبارة عن تشتت بوليمر PVC المتجانس ذو الوزن الجزيئي المتوسط والجسيمات الدقيقة والذي يضفي تدفقًا لدنًا كاذبًا على البلاستيسول الذي يستخدم فيه. إن البلاستيسول المحضر باستخدام F-KVF مناسب بشكل خاص للقولبة بالغمس والقولبة بالطين والقولبة الدورانية حيث يكون تحرير القالب واللدونة الكاذبة مرغوبًا فيه. أيضًا طلاء الأقمشة حيث يكون الحد الأدنى من الاختراق ضروريًا بالإضافة إلى تطبيق طباعة الشاشة حيث تكون الجسيمات الدقيقة واللدونة الكاذبة مطلوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت تحرر جيد من القالب هوموبوليمر وزن جزيئي متوسط	- - - -	- - - -
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	الطلاء بالغمس قولبة دورانية قولبة الطين	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	67.0	-	-
اللزوجة الكامنة	0.96	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.25	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	-
	Pa·s 92.0	-	-
	Pa·s 860	-	-
لزوجة سيفرز	Pa·s 8.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 70	F° 158.0	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.0	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.50	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.