Formolon® KVH

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-KVH عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر متجانس PVC عالي الوزن الجزيئي منظم يضفي تدفقًا زائفًا في استخدامه. إن البلاستيسول المحضر باستخدام F-KVH مناسب بشكل خاص للغمس والطين والقولبة الدورانية حيث يكون إطلاق القالب واللدونة الكاذبة مرغوبين بالإضافة إلى تطبيق طلاء الأقمشة حيث يكون الحد الأدنى من الضرب ضروريًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت تحرر جيد من القالب وزن جزيئي عالي هوموبوليمر	- - - -	- - - -
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الطلاء بالغمس	-	
	قولبة دورانية	-	
	قولبة الطين	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	75.0	-	-
اللزوجة الكامنة	1.2	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.65	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	-
	Pa·s 60.0	-	-
	Pa·s 500	-	-
لزوجة سيفرز	Pa·s 8.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 78	F° 172.4	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.5	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.