YUNGSOX® PP 1024

المصنع	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUNGSOX® PP 1024 هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer). متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات المهمة لـ YUNGSOX® PP 1024 هي: الوضوح، مقاومة للحرارة، صلابة عالية، هوموبوليمر. التطبيقات النموذجية تشمل: الزجاجات، تطبيقات الاتصال الغذائي، الأوراق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية مقاومة عالية للحرارة صلابة عالية هوموبوليمر	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زجاجات مظاهر ورقة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	110	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	39.2 MPa	5685.49 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	200 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1570 MPa	227709.66 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	78 J/m	1.46 ft·lb/in	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	122 C°	251.6 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.