YUNGSOX® PP 1120

المصنع	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUNGSOX® PP 1120 هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer). متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات المهمة لـ YUNGSOX® PP 1120 هي: مقاومة للهب، صلابة جيدة، مقاومة للحرارة، هوموبوليمر. التطبيقات النموذجية تشمل: الأجهزة، الحاويات، تطبيقات الاتصال الغذائي، التطبيقات المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E216959-229352	-	-
الميزات	صلابة جيدة مقاومة عالية للحرارة هوموبوليمر	- - -	- - -
الاستخدامات	الأجهزة حاويات الطعام غرض عام السلع المنزلية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
رقم ملف UL	E216959	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	110	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	34.3 MPa	4974.8 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	300 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1420 MPa	205953.96 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	115 C°	239.0 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	ISO 306

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.