YUNGSOX® PP 1350D

المصنع	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUNGSOX® PP 1350D هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ YUNGSOX® PP 1350D هي: مظهر جمالي جيد، تدفق عالي، متجانس، مقاومة للتشوه. تشمل التطبيقات النموذجية: الحاويات، الأجزاء الهندسية / الصناعية، تطبيقات التلامس مع الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد تدفق عالي هوموبوليمر تشوه قليل	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حاويات أجزاء ذات جدران رقيقة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	111	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	39.2 MPa	5685.49 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	50 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1570 MPa	227709.66 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	120 C°	248.0 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.