YUNGSOX® PP 2080

المصنع	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUNGSOX® PP 2080 هو مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer). متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات المهمة لـ YUNGSOX® PP 2080 هي: مضاد للالتصاق، وضوح، هوموبوليمر، انزلاق. التطبيقات النموذجية تشمل: الأفلام، تطبيقات الاتصال الغذائي، التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق انزلاق	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق شفافية عالية هوموبوليمر انزلاق	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم تغليف المواد الغذائية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	107	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	34.3 MPa	4974.8 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	500 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1370 MPa	198702.06 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	115 C°	239.0 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	165 C°	329.0 F°	DSC

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	%	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.