YUNGSOX® PP 3040C

المصنع	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUNGSOX® PP 3040C هي مادة من البولي بروبيلين كوبوليمر للتأثير (PP Impact Copolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ YUNGSOX® PP 3040C هي: مثبط للهب مقاومة للصدمات كوبوليمر صلابة جيدة تشمل التطبيقات النموذجية: الحاويات السلع الاستهلاكية تطبيقات ملامسة الأغذية السلع الرياضية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E216959-229354	-	-
الميزات	صلابة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	حاويات صناعية	-	-
	أمتعة	-	-
	دلاء	-	-
	سلع رياضية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
رقم ملف UL	E216959	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	95	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	27.5 MPa	3988.55 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	400 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1080 MPa	156641.04 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	98 J/m 390 J/m	- 1.84 ft·lb/in 7.3 ft·lb/in	ISO 180 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C°	230.0 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	145 C°	293.0 F°	ISO 306

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.