# YUNGSOX® PP 3204

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

YUNGSOX® PP 3204 هي مادة من البولي بروبيلين كوبوليمر للتأثير (PP Impact Copolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ YUNGSOX® PP 3204 هي: كوبوليمر تدفق عالي مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: الحاويات الأجهزة السيارات الأجزاء الهندسية / الصناعية تطبيقات ملامسة الأغذية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | تدفق عالي<br>بوليمر مشترك مقاوم للصدمات<br>مقاومة صدمات متوسطة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | الأجهزة<br>تطبيقات السيارات<br>حاويات<br>أجزاء ذات جدران رقيقة<br>صندوق الأدوات/الحقيبة | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.900 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 29 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **انكماش القالب** | 1.3-1.7 % | - | Internal Method |
| **صلابة روكويل** | 95 | - | ISO 2039-2 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 25.5 MPa | 3698.47 psi | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | 100 % | - | ISO 527-2 |
| **معامل الانحناء** | 981 MPa | 142282.28 psi | ISO 178 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 59 J/m<br>98 J/m | -<br>1.11 ft·lb/in<br>1.84 ft·lb/in | ISO 180<br>-<br>- |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 105 C° | 221.0 F° | ISO 75-2/A |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 140 C° | 284.0 F° | ISO 306 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.