YUNGSOX® PP 3554

المصنع	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUNGSOX® PP 3554 هي مادة من البولي بروبيلين كوبوليمر للتأثير (PP Impact Copolymer). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ YUNGSOX® PP 3554 هي: كوبوليمر تدفق عالي مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: الحاويات الأجهزة السيارات الأجزاء الهندسية / الصناعية تطبيقات ملامسة الأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق عالي بوليمر مشترك مقاوم للصدمات مقاومة صدمات متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات حاويات أجزاء ذات جدران رقيقة صندوق الأدوات/الحقيبة	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	55 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	95	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	24.5 MPa	3553.43 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	50 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	981 MPa	142282.28 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	25 J/m 78 J/m	- 0.4682 ft·lb/in 1.46 ft·lb/in	ISO 180 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	140 C°	284.0 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.