Franprene ATA 2250

المصنع	Franplast S.r.l.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يعتمد على SBS، مثالي للقولبة الزائدة PP في تطبيقات ملامسة الأغذية. يوفر للمنتج قبضة جيدة ولمسة ناعمة للسطح. التطبيق: مقبض ملعقة مسطحة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية ناعم	- -	- -
الاستخدامات	مقابض السلع المنزلية تشكيل فوقي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	100 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	50	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.80	psi 406.11	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 730	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 20	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 70 °C	-22.0 - 158.0 °F	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	0.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	165-185 °C	329.0 - 365.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	170-190 °C	338.0 - 374.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	175-195 °C	347.0 - 383.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	180-200 °C	356.0 - 392.0 °F	-
درجة حرارة القالب	30.0-40.0 °C	86.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.