# Franprene TGA 3350

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Franplast S.r.l. | **الفئة** | SBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مركب يعتمد على SBS مع قولبة جيدة على PS. مؤهل لتوفير سلع تجزئة واسعة النطاق مع قبضة ولمسة ناعمة. التطبيق: مشابك علاقة (ملابس)

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | ناعم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.08 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 40 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **صلابة شور** | 50 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 4.50 | psi 652.67 | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد الاسمي عند الكسر** | % 700 | - | ISO 527-2 |
| **قوة التمزق** | kN/m 20 | - | ISO 34-1 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الخدمة** | -30 to 60 °C | -22.0 - 140.0 °F | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **وقت التجفيف** | 0.0 hr | - | - |
| **درجة الحرارة الخلفية** | 145-165 °C | 293.0 - 329.0 °F | - |
| **درجة الحرارة الوسطى** | 150-170 °C | 302.0 - 338.0 °F | - |
| **درجة الحرارة الأمامية** | 150-170 °C | 302.0 - 338.0 °F | - |
| **درجة حرارة الفوهة** | 155-175 °C | 311.0 - 347.0 °F | - |
| **درجة حرارة القالب** | 30.0-40.0 °C | 86.0 - 104.0 °F | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.