

Chemiton CEJ7NA 55

SEBS	الفئة	.Franplast S.r.l	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مركب يعتمد على SEBS مع استعادة جيدة وقابلية تشغيل ممتازة. مثالي لإنتاج حشيات من أي نوع. التطبيق: مادة مجموعة مكافحة السرقة (مجال السيارات)

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتشغيل الآلي	الميزات
-	-	تطبيقات السيارات حشيات	الاستخدامات
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.22	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 90	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 868	-	55	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 507.63	MPa 3.50	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 650	انفعال الشد الاسمي عند الكسر
ISO 34-1	-	kN/m 20	قوة التمزق

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 194.0 - 22.0-	to 90 °C 30-	درجة حرارة الخدمة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 0.0	وقت التجفيف
-	F° 392.0 - 338.0	C° 170-200	درجة الحرارة الخلفية
-	F° 401.0 - 347.0	C° 175-205	درجة الحرارة الوسطى
-	F° 410.0 - 356.0	C° 180-210	درجة الحرارة الأمامية
-	F° 419.0 - 365.0	C° 185-215	درجة حرارة الفوهة
-	F° 140.0 - 86.0	C° 30.0-60.0	درجة حرارة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.