Chemiton CSF0RA 75

المصنع	Franplast S.r.l.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يعتمد على SEBS يتمتع بخصائص ميكانيكية جيدة وثبات أبعاد مثالي على الرغم من سعره المنخفض. إنه مثالي لـ over moulding ويوفر كلاً من الإحكام المثالي للمواد اللينة من جهة والهيكل القوي للمادة الصلبة من جهة أخرى. التطبيق: مشعب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد صلابة متوسطة ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	55 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	75	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.50 MPa	797.71 psi	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	650 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	30 kN/m	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 90 °C	-22.0 - 194.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	0.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	170-200 C°	338.0 - 392.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	175-205 C°	347.0 - 401.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	185-215 C°	365.0 - 419.0 F°	-
درجة حرارة القالب	30.0-60.0 C°	86.0 - 140.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.