Chemiton EPF1NA 50

المصنع	Franplast S.r.l.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يعتمد على SEBS مثالي لتصنيع المنتجات المبثوقة، مثل شرائط مطاط النوافذ، والحشيات وما إلى ذلك. معالجة الحقن ممكنة أيضًا. يتميز بخصائص مرنة جيدة ومقاومة للعوامل الخارجية. التطبيق: ملف تعريف مقذوف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للعوامل الجوية مرونة عالية	- -	- -
الاستخدامات	حشيات مانع تسرب العوامل الجوية	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	50	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	950 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	23 kN/m	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 90 °C	-22.0 - 194.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	0.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160-190 C°	320.0 - 374.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160-190 C°	320.0 - 374.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	155-185 C°	311.0 - 365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150-180 C°	302.0 - 356.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	145-175 C°	293.0 - 347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.