Chemiton TGB2NA 30

المصنع	.Franplast S.r.l	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يعتمد على SEBS. مثالي للعناصر غير السامة، مثل إكسسوارات الموضة والأدوات. تشطيب سطحي جيد جدًا. التطبيق: أساور

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد غير سامة	- -	- -
الاستخدامات	مجوهرات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	90 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	30	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 5.50	psi 797.71	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 740	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 15	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 70 °C	-22.0 - 158.0 °F	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	0.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	185-205 °C	365.0 - 401.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	190-210 °C	374.0 - 410.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	195-215 °C	383.0 - 419.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	200-220 °C	392.0 - 428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	30.0-50.0 °C	86.0 - 122.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.