Franprene TVA 9155

المصنع	.Franplast S.r.l	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يعتمد على SEBS ومثالي لتصنيع المنتجات المبثوقة، مثل شرائط مطاط النوافذ، والحشيات، إلخ. معالجة الحقن ممكنة أيضًا. يتمتع بخصائص مرنة جيدة ومقاومة للعوامل الخارجية. التطبيق: التستير (المجال الطبي)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة عالية	-	-
الاستخدامات	حشيات تطبيقات طبية/رعاية صحية مانع تسرب العوامل الجوية	- - -	- - -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	55	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	1000 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	30 kN/m	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 90 °C	-22.0 - 194.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	0.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	110-140 C°	230.0 - 284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	125-155 C°	257.0 - 311.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	145-175 C°	293.0 - 347.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150-180 C°	302.0 - 356.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	115-165 C°	239.0 - 329.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.