Chemiton GBF1NA 60

المصنع	Franplast S.r.l.	**الفئة**	SEEPS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يعتمد على SEEPS مثالي لـ PC و ABS و PA overmoulding. مادة صلبة تتمتع بصفات تقنية جيدة واستعادة. مقاومة للعوامل الخارجية. التطبيق: رؤوس الدش

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	السلع المنزلية تشكيل فوقي	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	60	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 4.00	psi 580.15	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 700	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 23	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 90 °C	-22.0 - 194.0 °F	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	70.0 °C	158.0 °F	-
وقت التجفيف	3.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	165-195 °C	329.0 - 383.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	175-205 °C	347.0 - 401.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	205-235 °C	401.0 - 455.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	225-255 °C	437.0 - 491.0 °F	-
درجة حرارة القالب	30.0-60.0 °C	86.0 - 140.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.