Franprene TGA 2345LMO

المصنع	Franplast S.r.l.	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مثالي لإنتاج حصائر بلاستيكية كبيرة الحجم للبيع بالتجزئة. دورات قولبة سريعة، تسطح جيد وصلابة ممتازة. التطبيق: حصيرة الحمام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة متانة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	السلع المنزلية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	110 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة شور	45	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 3.00	psi 435.11	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 530	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 16	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 60 °C	-22.0 - 140.0 °F	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	0.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	140-160 °C	284.0 - 320.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	145-165 °C	293.0 - 329.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	145-165 °C	293.0 - 329.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	150-170 °C	302.0 - 338.0 °F	-
درجة حرارة القالب	30.0-40.0 °C	86.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.