Galloo GP-PP-125T40

المصنع	Galloo Plastics	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب بولي بروبيلين أسود اللون معدل بالتلك بنسبة 40٪ يتوفر هذا النوع أيضًا في نسخة مثبتة للأشعة فوق البنفسجية و / أو لون معين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 40% حشو بالوزن	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³	-	Internal method
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.5 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 2500	psi 362595.0	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	ISO 180

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الشحن	%	-	Internal method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.