G-Lex B55HM0003

المصنع	Gas Authority of India Limited	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

G-Lex B55HM0003 عبارة عن مادة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HMW). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ للقولبة بالنفخ. السمات الهامة لـ G-Lex B55HM0003 هي: مقاومة للصدمات قابلية معالجة جيدة مقاومة جيدة للطقس ESCR عالية (مقاومة لتكسير الإجهاد) وزن جزيئي عالي التطبيق النموذجي لـ G-Lex B55HM0003: الحاويات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) مقاومة عالية للصدمات وزن جزيئي عالي مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	حاويات براميل	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.955 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.050 g/10 min 9.0 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	861 MPa	124877.72 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	129 C°	264.2 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.