G-Lex W52ASR009

المصنع	Gas Authority of India Limited	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

G-Lex W52ASR009 عبارة عن مادة من البولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ للبثق. السمات الهامة لـ G-Lex W52ASR009 هي: مقاومة للصدمات مضاد للأكسدة قابلية معالجة جيدة مقاومة جيدة للطقس ESCR عالية (مقاومة لتكسير الإجهاد) التطبيق النموذجي لـ G-Lex W52ASR009: الأشرطة/الحبال

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	انزلاق	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تشبيك	-	-
	حبل	-	-
	خيط	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.964 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	838 MPa	121541.84 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	126 C°	258.8 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.