Desmovit® DP LFC 9350

المصنع	geba Kunststoffcompounds GmbH	**الفئة**	-TPU Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أسود، نوع قولبة الحقن والبثق القائم على الأثير الخصائص: خصائص دائمة مضادة للكهرباء الساكنة في جميع أنحاء الهيكل بأكمله - بغض النظر عن الظروف البيئية المحددة. التطبيقات: المكونات في الأنابيب والحاويات الصناعية الكهربائية والإلكترونية للسوائل القابلة للاشتعال، والأفلام، وأنابيب التوصيل والتهوية، والأنابيب، والتطبيقات في الصناعة الكيميائية أجهزة الاستشعار

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية فيلم حاويات صناعية Piping أنابيب	- - - - -	- - - - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.24 g/cm³	-	ISO 1183/A
صلابة شور	50	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/200
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
	11.5 MPa	1667.94 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
انفعال الشد	130 %	-	DIN 53504

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms	-	IEC 60093
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	IEC 60093

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	220-235 C°	428.0 - 455.0 F°	-
درجة حرارة القالب	40.0-80.0 C°	104.0 - 176.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.