

## CGPC PVC R-10X HI Extrusion

|                      |        |                                    |                 |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| PVC, Flexible        | الفئة  | China General Plastics Corporation | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                                  | المادة المألوفة |

### وصف المنتج

CGPC PVC R-10X HI Extrusion هي مادة بولي فينيل كلوريد مرنة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للثق. التطبيق النموذجي لـ CGPC PVC R-10X HI Extrusion: التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة      |                    |                            |                |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري              | الخاصية        |
| -                 | -                  | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | الاستخدامات    |
| -                 | -                  | ثق                         | طريقة المعالجة |
| الخواص الفيزيائية |                    |                            |                |
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري              | الخاصية        |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.37     | الوزن النوعي   |

| الخواص الميكانيكية |                            |                        |                            |
|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري         | النظام المتري          | الخاصية                    |
| ASTM D638          | psi 7687.01                | MPa 53.0               | قوة الشد                   |
| ASTM D638          | -                          | % 90                   | استطالة الشد               |
| ASTM D256          | ft·lb/in <sup>2</sup> 1.12 | kJ/m <sup>2</sup> 2.35 | صدمة إيزود المحززة (منطقة) |

| الخواص الحرارية |                    |               |                        |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                |
| ASTM D1525      | F° 195.8           | C° 91.0       | درجة حرارة تليين فيكات |

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China: العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com: البريد / Email

www.polymersdata.com: الموقع / Website

86-134-2475-5533+: الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.