

CGPC PVC SO-30X (105 phr Plasticizer E)

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | China General Plastics Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

CGPC PVC SO-30X (105 phr Plasticizer E) عبارة عن مادة بولي فينيل كلوريد مرنة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للبثق. السمة الأساسية لـ CGPC PVC SO-30X (105 phr Plasticizer E): مُلَدَّن. التطبيق النموذجي لـ CGPC PVC SO-30X (105 phr Plasticizer E): الأقمشة / الألياف

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | Plasticizer (105%) | المواد المضافة |
| - | - | أقمشة غرض عام | الاستخدامات |
| - | - | شفاف | المظهر |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.16 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 50 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | | قوة الشد |
| - | psi 1138.55 | MPa 7.85 | |
| - | psi 497.48 | MPa 3.43 | |
| ASTM D638 | - | % 360 | استطالة الشد |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1203 | - | % 0.60 | تطاير التسخين |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.