

CGPC PVC SO-30X (60 phr (Plasticizer B

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | China General Plastics Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B) عبارة عن مادة بولي فينيل كلوريد مرنة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B): مُلَدَّن. التطبيق النموذجي لـ CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B): السلع الاستهلاكية

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | Plasticizer (60%) | المواد المضافة |
| - | - | أحذية غرض عام | الاستخدامات |
| - | - | شفاف | المظهر |
| - | - | قولبة بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.23 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 80 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | | قوة الشد |
| - | psi 2987.78 | MPa 20.6 | |
| - | psi 1138.55 | MPa 7.85 | |
| ASTM D638 | - | % 170 | استطالة الشد |
| ASTM D638 | - | kN/m 53.9 | قوة التمزق |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1203 | - | % 0.30 | تطاير التسخين |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد:

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.