

CGPC PVC SO-30X (90 phr (Plasticizer E

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | China General Plastics Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

CGPC PVC SO-30X (90 phr Plasticizer E) عبارة عن مادة بولي فينيل كلوريد مرنة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ CGPC PVC SO-30X (90 phr Plasticizer E): مُلْدَن. التطبيق النموذجي لـ CGPC PVC SO-30X (90 phr Plasticizer E): السلع الاستهلاكية

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | Plasticizer (90%) | المواد المضافة |
| - | - | أحذية غرض عام | الاستخدامات |
| - | - | شفاف | المظهر |
| - | - | قوية بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.21 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 63 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | | قوة الشد |
| - | psi 1138.55 | MPa 7.85 | |
| - | psi 710.69 | MPa 4.90 | |
| ASTM D638 | - | % 110 | استطالة الشد |
| ASTM D638 | - | kN/m 39.2 | قوة التمزق |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1203 | - | % 0.40 | تطاير التسخين |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China: العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد:

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.