Generic Alkyd - Glass Fiber

المصنع	Generic	**الفئة**	Alkyd
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: ألكيد عام - ألياف زجاجية يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.09-2.15 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.30-0.45 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.050-0.30 %	-	ASTM D570
صلابة باركول	60-65	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	82.7-105 MPa	11994.64 - 15228.99 psi	ASTM D790
قوة الضغط	124-159 MPa	17984.71 - 23061.04 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	77-160 J/m	1.44 - 3.0 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	232-260 C°	449.6 - 500.0 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	12-13 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	5.98-7.30	-	ASTM D150
عامل التبديد	0.010-0.070	-	ASTM D150
مقاومة القوس الكهربائي	180-186 sec	-	ASTM D495

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.