Generic Cellulose, Regenerated

المصنع	Generic	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: السليلوز العام، المتجدد يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.20-0.70	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	MPa 2970-3000 MPa 1000-1520	- 435114.0 - 430762.86 psi 220457.76 - 145038.0 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	MPa 124-125 MPa 68.9-70.0	- psi 18129.75 - 17984.71 psi 10152.66 - 9993.12	ASTM D882 - -
قوة الختم	N/mm 1.2	-	ASTM F88
درجة حرارة بدء الختم	C° 71.1-145	F° 293.0 - 159.98	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	2.89-3.10 cm³/m² hr 24	0.2 - 0.1864 cm³/100 in² hr 24	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	5.0-1500 g/m²/24 hr	96.75 - 0.3225 g/100 in² hr 24	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	89-106	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	3.0-6.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.