# Generic ETFE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Generic | **الفئة** | ETFE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: ETFE عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

## المواصفات الفنية

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.68-1.74 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **الكثافة الظاهرية** | 0.75-1.30 g/cm³ | - | ASTM D1895 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 2.3-30 g/10 min | - | ASTM D1238 |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 40.0-40.5 MPa | 5874.04 - 5801.52 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 200-440 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 993-1210 MPa | 175495.98 - 144022.73 psi | ASTM D790 |

| الخواص الحرارية | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| درجة حرارة الانصهار | 223-268 C° | 433.4 - 514.4 F° | - |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| مؤشر الأكسجين | 31-35 % | - | ASTM D2863 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.