Generic Epoxy - Silver

المصنع	Generic	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فضة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: إيبوكسي عام - فضة. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	فضة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.03-3.99 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	46-85	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	60.0-98.0 °C		

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر		208.4 - 140.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 80.0-110	230.0 - 176.0 F°	DSC
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.9E-5 إلى 2.0E-4 cm/ cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	W/m/K 0.55-4.1	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E-4 to 6.0E-4 ohms·cm	-	ASTM D257

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 30-6600	-	-
مدة الصلاحية	wk 26-52	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 2250-19400	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	min 0.75-160	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 0.39-2.1	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.