Generic Fluorelastomer

المصنع	Generic	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: مطاط فلوري عام. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.79-1.90 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
لزوجة موني	20-90 MU	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	65-92	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.77-7.77 MPa	256.72 - 1126.95 psi	ASTM D412
قوة الشد	11.9-15.0 MPa	1725.95 - 2175.57 psi	ASTM D412 - - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 6.89-24.7 MPa 10.0-15.6	psi 3582.44 - 999.31 psi 2262.59 - 1450.38	
استطالة الشد	% 170-330	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 19.6-24.7	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 4.0-31	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-26.0 °C to -17.0	-14.8 - 1.4 °F	ASTM D746
درجة حرارة الانصهار	120-222 °C	248.0 - 431.6 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت إزالة القالب	10-1400 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.