Generic Phenolic - Glass\Mineral

المصنع	Generic	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: Generic Phenolic - Glass\Mineral يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.80-2.10 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.096-0.20 %	-	ISO 294-4
امتصاص الماء	0.020-0.30 %	-	ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	10000-30000 MPa	4351140.0 - 1450380.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	50.0-100 MPa	14503.8 - 7251.9 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	0.34-0.46 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	8000-25100 MPa	3640453.8 - 1160304.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	103-181 MPa	26251.88 - 14938.91 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.7-5.0 kJ/m²	2.38 - 1.28 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	5.0-14 kJ/m²	6.66 - 2.38 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	189-224 C°	372.2 - 435.2 F°	ISO 75-2/ A
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.7E-5 إلى 2.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القوة الكهربائية	25-30 kV/mm	-	IEC 60243-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.