Generic Polyolefin, Unspecified - Mineral

المصنع	Generic	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: بولي أوليفين عام، غير محدد - معدني. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.989-1.05 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	17-35 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 16.0-21.7	psi 3147.32 - 2320.61	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1320-2040	psi 295877.52 - 191450.16	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 30-45	ft·lb/in² 21.41 - 14.27	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 44-50	ft·lb/in² 23.79 - 20.94	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 49.0-56.1	F° 132.98 - 120.2	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.