Generic Silicone - Unspecified

المصنع	Generic	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: سيليكون عام - غير محدد يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	0.345-2.41 MPa	50.04 - 349.54 psi	ASTM D638

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.868-1.12 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.095-0.77 Pa·s	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة	2.0 إلى 1.7E+2 hr	-	-
صلابة شور	15-40	-	-
قوة الشد	0.517-12.4 MPa	74.98 - 1798.47 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	350-1000 %	-	-
قوة التمزق	2.10-52.5 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.